

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC  
747-11**  
QC 750100  
1985

**AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1  
1991-11**

---

---

---

**Amendement 1**

**Dispositifs à semiconducteurs**

**Onzième partie:  
Spécification intermédiaire pour les  
dispositifs discrets**

**Amendment 1**

**Semiconductor devices**

**Part 11:  
Sectional specification for discrete devices**

© CEI 1991 Droits de reproduction réservés — Copyright – all rights reserved

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Comité d'Études n° 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
47(BC)1187	47(BC)1273

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 16

Tableau II

*Remplacer le Sous-groupe B5 existant par le suivant:*

Sous-groupe	Contrôle ou essai	Publication de la CEI	Détails et conditions
B5	<p>Variations rapides de température:</p> <p>a) <i>Boîtiers avec cavité</i>            Variations rapides de température suivies de:            - Essais électriques            - Etanchéité, détection des microfuites et            - Etanchéité, détection des fuites franches</p> <p>b) <i>Boîtiers sans cavité et avec cavité à scellement époxyde</i>            Variations rapides de température, suivies de:            - Examen visuel externe            - Essai continu de chaleur humide            - Essais électriques</p>	749, ch. III, par. 1.1 Voir sous-groupes A2 et A3 749, ch. III, 7.3 ou 7.4  68-2-17, essai Qc  749, ch. III, 1.1 747-10, 4.2.1.1 749, ch. III, 5B*  Voir sous-groupes A2 et A3	10 cycles  Comme en A2 et A3 A spécifier  A spécifier  10 cycles  Sévérité 1, 24 h Comme en A2 et A3

\* A l'avenir, sera remplacé par l'«essai continu fortement accéléré de chaleur humide» dès son approbation.

## FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on Voting
47(CO)1187	47(CO)1273

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Page 17

Table II

*Replace existing Sub-group B5 by the following:*

Sub-group	Examination or test	IEC publication	Details and conditions
B5	<p>Rapid change of temperature:</p> <p>a) <i>Cavity packages</i></p> <p>Rapid change of temperature followed by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Electrical tests</li> <li>· Sealing, fine leak detection and</li> <li>· Sealing, gross leak detection</li> </ul> <p>b) <i>Non-cavity and epoxy-sealed cavity packages</i></p> <p>Rapid change of temperature followed by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· External visual examination</li> <li>· Damp heat, steady state</li> <li>· Electrical tests</li> </ul>	<p>749, ch. III, 1.1</p> <p>See Sub-groups A2 and A3</p> <p>749, ch. III, 7.3 or 7.4</p> <p>68-2-17, test Qc</p> <p>749, ch. III, 1.1</p> <p>747-10, 4.2.1.1</p> <p>749, ch. III, 5B*</p> <p>See Sub-groups A2 and A3</p>	<p>10 cycles</p> <p>As in A2 and A3</p> <p>To be specified</p> <p>To be specified</p> <p>10 cycles</p> <p>Severity 1 24 h</p> <p>As in A2 and A3</p>

\* Will be replaced in future by "Damp heat, highly accelerated test", when approved.

Page 18

## Tableau III

*Remplacer les sous-groupes C5 et C7 existant par les suivants:*

Sous-groupe	Contrôle ou essai	Publication de la CEI	Détails et conditions
C5	<p>Variations rapides de température (note 1):</p> <p>a) <i>Bottiers avec cavité</i></p> <p>Variations rapides de température suivies de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Essais électriques</li> <li>· Etanchéité, détection des microfuites et</li> <li>· Etanchéité, détection des fuites franches</li> </ul> <p>b) <i>Bottiers sans cavité et avec cavité à scellement époxyde</i></p> <p>Variations rapides de température suivies de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Examen visuel externe</li> <li>· Essai continu de chaleur humide</li> <li>· Essais électriques</li> </ul>	<p>749, ch. III, 1.1</p> <p>Voir sous-groupes A2 et A3</p> <p>749, ch. III, 7.3 ou 7.4</p> <p>68-2-17, essai Qc</p> <p>749, ch. III, 1.1</p> <p>747-10, 4.2.1.1</p> <p>749, ch. III, 5B*</p> <p>Voir sous-groupes A2 et A3</p>	<p>10 cycles</p> <p>Comme en A2 et A3</p> <p>A spécifier</p> <p>A spécifier</p> <p>500 cycles</p> <p>Sévérité 1 24 h</p> <p>Comme en A2 et A3</p>
C7	<p>Essai continu de chaleur humide</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bottiers avec cavité (note 1)</li> <li>– Bottiers sans cavité et avec cavité à scellement époxyde</li> </ul> <p>suivi de (pour les deux types):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Essais électriques</li> </ul>	<p>749, ch. III, 5A</p> <p>749, ch. III, 5B</p> <p>Voir sous-groupes A2 et A3</p>	<p>Sévérité: 56 jours pour les catégories II et III, 21 jours pour la catégorie I</p> <p>Sévérité 1</p> <p>Polarisation: comme spécifié dans la spécification particulière</p> <p>Durée: 1 000 h pour les catégories II et III, 500 h pour la catégorie I</p> <p>Comme en A2 et A3 (note 2)</p>

Notes 1. – Après trois essais consécutifs effectués avec succès, la périodicité peut être ramenée à une année.

2. – Les spécifications particulières cadres peuvent permettre de réduire le nombre des essais en A3.

\* A l'avenir, sera remplacé par l'*«essai continu fortement accéléré de chaleur humide»* dès son approbation.

Page 19

Table III

*Replace existing sub-groups C5 and C7 by the following:*

Sub-group	Examination or text	IEC publication	Details and conditions
C5	<p>Rapid change of temperature (note 1):</p> <p>a) <i>Cavity packages</i></p> <p>Rapid change of temperature followed by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrical tests</li> <li>• Sealing, fine leak detection and</li> <li>• Sealing, gross leak detection</li> </ul> <p>b) <i>Non-cavity and epoxy-sealed cavity packages</i></p> <p>Rapid change of temperature followed by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• External visual examination</li> <li>• Damp heat, steady state</li> <li>• Electrical tests</li> </ul>	<p>749, ch. III, 1.1</p> <p>See Sub-groups A2 and A3 749, ch. III, 7.3 or 7.4</p> <p>68-2-17, test Qc</p> <p>749, ch. ch. III, 1.1</p> <p>747-10, 4.2.1.1</p> <p>749, ch. III, 5B*</p> <p>See Sub-groups A2 and A3</p>	<p>10 cycles</p> <p>As in A2 and A3 To be specified</p> <p>To be specified</p> <p>500 cycles</p> <p>Severity 1 24 h</p> <p>As in A2 and A3</p>
C7	<p>Damp heat, steady state</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– for cavity packages (note 1)</li> <li>– for non-cavity and epoxy-sealed cavity packages</li> </ul> <p>Followed by (for both types):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrical tests</li> </ul>	<p>749, ch. III, 5A</p> <p>749, ch. III, 5B</p> <p>See Sub-groups A2 and A3</p>	<p>Severity: 56 days for categories II and III, 21 days for category I</p> <p>Severity 1 Bias: as specified in the detail specification Duration: 1 000 h for categories II and III, 500 h for category I</p> <p>As in A2 and A3 (note 2)</p>

Notes 1. – After three successful consecutive tests, the periodicity may be reduced to once per year.

2. – Blank detail specifications may allow a reduction in the number of tests in A3.

\* Will be replaced in future by "Damp heat, highly accelerated test", when approved.

---

**ICS 31.080**

---

Typeset and printed by the IEC Central Office  
GENEVA, SWITZERLAND